

1.4435 - Werkstoff Datenblatt

Normen, Bezeichnungen

Werkstoff Nr.	1.4435	AFNOR	Z2CN19-12
Alloy	AISI 316L (Mo ? 2,5 %)	B.S.	316S31
EN Werkstoff Kurzname	X2CrNiMo18-14-3	Grade	TP316L
UNS	S31603	Geschützte Werksbezeichnung	Supra©

Beschreibung

Der Werkstoff 1.4435 / AISI 316L (Mo ? 2,5 %) ist ein austenitischer, säurebeständiger Edelstahl mit Molybdän-Anteil, der sich durch hohe Korrosionsbeständigkeit (auch gegen interkristalline Korrosion) und hervorragende Polierbarkeit auszeichnet.

FAQ

Was ist 1.4435 / AISI 316L (Mo ? 2,5 %)? Der Werkstoff 1.4435 / AISI 316L (Mo ? 2,5 %) ist ein gegen viele Korrosionsformen beständiger austenitischer Stahl. Er verfügt über eine sehr gute Hochglanzpolierbarkeit und der damit einhergehenden Möglichkeit, eine ausgezeichnete Oberfläche zu erzielen.

Wo wird der 1.4435 / AISI 316L (Mo ? 2,5 %) eingesetzt? Der 1.4435 AISI 316L (Mo ? 2,5 %) wird unter anderem in der Pharmazie, Medizintechnik und Lebensmittelindustrie eingesetzt.

Chemische Zusammensetzung

Element	C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Mo
min. %						17,00	12,50	2,50
max. %	0,030	1,00	2,00	0,045	0,030	19,00	15,00	3,00

Element	N
min. %	
max. %	0,11

Mechanische Eigenschaften

1 MPa = 1 N / mm²

Härte HB	Dehngrenze Rp0,2 N / mm ²	Zugfestigkeit Rm N / mm ²	Dehnung A5,65	Elastizitätsmodul kN / mm ²
? 215	? 200	500 - 700	? 40	200

Physikalische Eigenschaften

Dichte kg/dm ³	Elektrischer Widerstand (ohm) mm ² /m	Magnetisierbarkeit	Wärmeleitfähigkeit W/m K	Spezifische Wärmekapazität J/kg K
8,0	0,75	kann schwach magnetisch sein, bei starker Kaltverformung kann leichte Magnetisierbarkeit auftreten	15	500

Sonstige Eigenschaften

Korrosions- beständigkeit	Der Edelstahl 1.4435 / AISI 316L (Mo ? 2,5 %) zeichnet sich durch eine exzellente Korrosionsbeständigkeit aus, insbesondere gegen chloridhaltige Medien, Säuren (organisch/anorganisch) und in der chemischen Industrie. Dank des erhöhten Molybdängehalts (? 2,5%) bietet er hohen Lochfraßwiderstand, ist interkristallin beständig und ideal für Anwendungen in der Pharmazie, Medizintechnik und Lebensmittelindustrie.
Schweißeignung	Der Werkstoff 1.4435 / AISI 316L (Mo ? 2,5 %) ist ein austenitischer Edelstahl, der sich hervorragend mit allen gängigen Verfahren (u. a. E-Hand, WIG, MIG und MAG) schweißen lässt. Aufgrund des sehr niedrigen Kohlenstoffgehalts (? 0,03%) ist er beständig gegen interkristalline Korrosion.
Zerspanbarkeit	Der Werkstoff 1.4435 / AISI 316L (Mo ? 2,5 %) besitzt eine eher mäßige bis gute Zerspanbarkeit, oft eingestuft mit ca. 4 von 10 Punkten. Als austenitischer, rostfreier Stahl neigt er zur Kaltverfestigung und zum Kleben an der Schneide. Spezielle Varianten (z. B. ECOPLUS-Verfahren) verbessern die Bearbeitung, während er sich durch sehr gute Korrosionsbeständigkeit und Polierbarkeit auszeichnet.

Thermische Behandlung

Info	Warmumformung 1150 °C bis 850 °C / Abkühlung: Luft Lösungsglühen (+AT) 1030 °C bis 1110 °C / Abkühlung: Wasser oder Luft (rasch)
------	---

Lieferprogramm

Rohre



Rohre geschweißt

Arten

Geglüht
Ungeglüht
Weiterhin geschliffen oder poliert.

Vormaterial

Blech
Coil

Lieferservice

Die Rohre können aus Lagerblechen (kalt- oder warmgefertigt) produziert werden. Dabei gibt es keine Mindestmengen und kurze Lieferzeiten. Fixlängen sind möglich.

Die Rohre können aus Lagercoils gefertigt werden. Dabei schon ab Mengen von wenigen hundert kg mit kurzen Lieferzeiten.

Die Rohre können aus Neuproduktion aus Coil gefertigt werden. Dabei schon Mengen ab 1000 kg mit angemessenen und verlässlichen Lieferzeiten. In Herstelllängen von 5 – 7 m oder in Wunschlängen.

Die Rohre können aus Vorrat aus Coil oder Blech gefertigt bei uns bezogen werden. Dabei ohne Mindestabnahme. Fixzuschnitte sind möglich.



Rohre nahtlos

Arten

CFD: kaltgefertigt, lösungsgeglüht, gebeizt
HFD: warmgefertigt, lösungsgeglüht, gebeizt
Weiterhin geschliffen oder poliert.

Lieferservice

Die Rohre können aus Neuproduktion gefertigt werden. Dabei schon ab 750 kg mit angemessenen und verlässlichen Lieferzeiten. In Herstelllängen von 5 – 7 m oder in Wunschlängen.

Die Rohre können aus Vorrat bei uns bezogen werden. Dabei ohne Mindestabnahme. Fixzuschnitte sind möglich.

Rohrformteile

Arten

Nahtlose / geschweißte Reduzierungen
Nahtlose / geschweißte Rohrbogen
Nahtlose / geschweißte T-Stücke

Vormaterial

Blech
Nahtlose / geschweißte Rohre
Rundstahl geschmiedet
Rundstahl gewalzt

Bleche



Bleche

Arten

Kaltgewalzte Bleche vom Coil
Quartobleche in Standardformaten
Warmgewalzte Bleche in Standardformaten

Oberflächen

1C - warmgewalzt, wärmebehandelt, nicht entzündert, Oberfläche Walzzunder
1D - warmgewalzt, wärmebehandelt, gebeizt, Oberfläche zunderfrei
1E - warmgewalzt, wärmebehandelt, mechanisch entzündert, Oberfläche zunderfrei
2B - kaltgewalzt, wärmebehandelt, gebeizt, kalt nachgewalzt, Oberfläche glatter als 2D
2C - kaltgewalzt, wärmebehandelt, nicht entzündert, Oberfläche glatt, eventuell Zunder
2D - kaltgewalzt, wärmebehandelt, gebeizt, Oberfläche glatt
2E - kaltgewalzt, wärmebehandelt, mechanisch entzündert, Oberfläche ist Rauh/Stumpf
2R - kaltgewalzt, blankgeglüht, Oberfläche glatt, reflektierend/blank

Lieferservice

Die Bleche können aus Vorrat als Standardformate bei uns bezogen werden.

Die Bleche können aus Vorrat als Zuschnitte mit kurzen Lieferzeiten von 1 – 2 Wochen bei uns bezogen werden.

Dabei gibt es die Möglichkeit die Bleche laser- und wasserstrahlgeschnitten zu liefern. Weiterhin plasmagebrannt oder gesägt.

Die Bleche / Coils können aus Produktion

Die Coils können aus Vorrat abgecoilt bei uns bezogen werden.

günstiges und schnelles Verfahren.

hohe Qualität in mittleren Stärken

keine Gefügeveränderung.

keine Gratbildung

mit Lieferzeiten ab 8 Wochen bei uns bezogen

werden. Mindestmengen schon ab 1000 kg.

Plasmabrennen: Hohe Schneiddicken

Sägen: Saubere Kanten

teilweise in Wunschformaten

Dabei gibt es die Möglichkeit die Bleche laser- und wasserstrahlgeschnitten zu liefern. Weiterhin plasmagebrannt oder gesägt.

Info

Überblick über die Vorteile der verschiedenen Schneidverfahren:

Laserschneiden: Optimale Gratfreiheit, geringer Wärmeeinfluss, perfekte Maßgenauigkeiten, beste Materialausnutzung, kurze Bearbeitungszeiten, minimaler Schnittpalt.

Wasserstrahlschneiden: Optimale Materialausnutzung, geringe Schnittfugenbreite, keine thermische Belastung, schneiden dickerer Materialstärken, hohe Präzision bis in den Mikrobereich.

Schnittqualitäten:

Qualitätsstufe 5 (Q5)

sehr grober Schnitt – wird nur zum reinen Trennen von Materialien verwendet.

Qualitätsstufe 4 (Q4)

grober Schnitt – ideal zum Vorschneiden von Bauteilen für die Weiterverarbeitung (z.B. Schweißen, Fräsen, Drehen)

Qualitätsstufe 3 (Q3)

mittlere Qualität – häufig verwendeter Standardschnitt. Glatte Schnittfläche, Strahlverlauf jedoch sicht- und fühlbar.

Qualitätsstufe 2 (Q2)

Schlichtschnitt – glatte Fläche, der Strahlverlauf ist noch sicht- und fühlbar.

Qualitätsstufe 1 (Q1)

Feinschnitt – bestmögliche Schnittfläche. Der Strahlverlauf ist kaum mehr sicht- und fühlbar.

Flansche und Rundmaterial



Rundmaterial

Arten

Nahtlose / geschweißte Reduzierungen
Nahtlose / geschweißte Rohrbogen
Nahtlose / geschweißte T-Stücke

Ausführungen

EN 10060, gewalzt
geschält
geschmiedet, gedreht / geschält
gewalzt, gedreht / geschält
kaltgewalzt
roh geschmiedet, DIN 7527
überdreht



Flansche

Arten

Typ 01 Glatter Flansch
Typ 02 Loser Flansch
Typ 04 Loser Flansch für Vorschweißbund
Typ 05 Blindflansch
Typ 11 Vorschweißflansch
Typ 12 Überschieb-Schweißflansch mit Ansatz
Typ 13 Gewindeflansch mit Ansatz
Typ 32 Glatter Bund
Typ 34 Vorschweißbund
Typ 37 Bördel, Sonderflansche nach Vorgabe / Zeichnung

Vormaterial

Blech
Knüppel
Rundstahl geschmiedet
Rundstahl gewalzt

Haftungsausschluss

Alle vorgenannten Angaben dienen als Orientierungshilfe und sind entsprechend den erforderlichen Einsatzbedingungen zu überprüfen.
(c) 2026 Manfred Woite GmbH, Postfach, D-40671 Erkrath | Tel. +49 211 29260000